

詳細については「お問い合わせフォーム」にてお問い合わせください。

(参考)耐食材料選択ガイド

合金名	海水	塩酸	硝酸	硫酸	フッ酸	りん酸	有機酸
SUS304	△	△	◎	○	△	◎	○
SUS316	△	△	◎	○	△	◎	○
SUS430	—	△	○	—	—	○	○
SUS444	△	△	○	—	—	○	○
SUS329J4L	○	○	◎	○	△	◎	○
Nickel 201	○	○	—	○	△	△	○
Alloy 400	◎	○	—	○	○	○	○
Alloy 600	○	△	△	○	○	○	○
Alloy 625	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎
Alloy C-276	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎
DSA 760	○	△	○	○	○	○	○

—:推奨しない △:条件により使用可 ○:使用可 ◎:良好

この表はあくまでも目安であり、ご使用の環境で事前確認をお願いします。

■お問い合わせフォーム <http://www.sakuma-ss.co.jp/contact/>